

PLASTER MIODU

GONT BITUMICZNY KERABIT+ K



OPIS PRODUKTU

Material

Masa bitumiczna - asfalt **modyfikowany SBS**.
Osnowa-welon szklany. Wierzchnia strona pokryta posypką mineralną. Spodnia strona pokryta samowulkanizującą masą bitumiczną zawierającą SBS i zabezpieczona przed sklejeniem w paczkach folią PE.

Zastosowanie

Jako materiał pokryciowy na dachy o spadku > 11°

Montaż

Mocowane mechanicznie do podłoża z desek lub płyty OSB, przy użyciu specjalnych gwoździ do gontu.

Pod gonty zaleca się wykonanie pełnego pokrycia dachowego stosując specjalnie zaprojektowaną do tego celu papę podkładową **Kerabit BASE BITUMI 250** lub **K-Base**.

Do mocowania gontów zalecane są ocynkowane **gwoździe KERABIT** o profilu spiralnym.

Kolory cieniowane

jasnoszary/czarny; czerwony/czarny;
zielony/czarny;brązowy/czarny

Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Właściwości	Jednostka miary	Wymagania	Wartość deklarowana	Metoda badań
Długość	mm	±3	1000	PN-EN 544
Szerokość	mm	±3	318	PN-EN 544
Grubość	mm		3,2	
Gramatura osnowy	g/m ²	≥100	120	PN-EN 544
Zawartość asfaltu	g/m ²	≥1300	2000	PN-EN 544
Gramatura gontu	g/m ²		3800	
Siła zrywająca w kierunku z długością/szerokością gontu	N	≥600/400	800/700	PN-EN 12311-1
Wytrzymałość na rozdzieranie przez gwoździ	N	≥100	150	PN-EN 12310-1
Nasiąkliwość	%	≤2,0	0,16	PN-EN 544
Spływanie w temp. 90°C/2h	mm	≤2,0	0,00	PN-EN 544
Klasyfikacja ogniowa			B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2)	PN-EN 1187



KERABIT Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 3 lok.189
00-728 Warszawa
tel. (22) 403 02 02
fax (22) 403 02 12
www.kerabit.pl
e-mail: kerabit@kerabit.pl